

AMA

شرکت آریا مغناطیس آرا

فریت‌های اسپینل


➤ فریت‌های Li

این مواد برای ساخت اجزای با پایداری دمایی در باند X و بالاتر استفاده می‌شوند.



	10^4 Tan δ	ϵ	ΔH	T_C	$4\pi M_s$ (Gauss)	نوع
	۰/۰۰۱	۱۶/۲			۱۴۵۰	A14
	۰/۰۰۲	۱۶			۱۸۵۰	A18
					۲۰۰۰	A20
					۲۸۰۰	A28
					۵۰۰۰	A48

نمودار تغییرات مغناطش با دما


Hc(Oe)	B _r (Gauss)	$\frac{B_r}{B_m}$ (%)	نوع
۰/۹	۱۰۹۰	۹۳	A14
			A18
۱/۰	۱۴۷۰	۹۴	A20
۱/۵	۱۷۷۰	۹۳	A28
۲/۱	۲۸۷۰	۹۴	A48





A14





A18




A20



A28



A48



در شرکت آریا مغناطیس آرا مشتریان در اولویت اول هستند. تیم آریا مغناطیس آرا تمام توجه خود را معطوف به نیاز مشتریان نموده است. از اینرو شرکت متناسب با نیاز مشتری محصولات خود را طراحی و می‌سازد.

تلفن: ۰۲۱۷۷۰۲۸۴۹۳

موبایل: جعفر فاکزادیان ۰۹۳۷۶۴۷۳۸۶۶

آدرس: تهران محله مکیمیه بزرگراه شهید سرلشکر

بابایی بزرگراه شهید یاسینی پلاک ۱۱۴

کد پستی: ۱۶۵۹۸۷۵۱۱۵

ایمیل: ariamagnetite@gmail.com

